

Ficha técnica TEJIDO OESTE

Descripción

Tejido para tapicería, cortinas y cojines.

Componentes

- **Composición Topo:** 100% Polyester
- **Composición Base:** 75% Polyester + 25% cuero regenerado
- **Peso:** 653 gr/lm (+-5%)
- **Ancho:** 142 cm (+-3%)

Propiedades físicas

| Propiedad | Resultado | Norma |
|---|-----------------|------------------|
| Resistencia al Pilling | 3-4 | EN ISO 12945-2 |
| Resistencia a la abrasión – Fin de ensayo | 55.000 | EN ISO 12947-1,2 |
| Resistencia a la Tracción | Urdimbre 969 N | EN ISO 13934-1 |
| | Trama 671 N | EN ISO 13934-1 |
| Resistencia de las Costuras | Urdimbre 1,0 mm | EN ISO 13936-2 |
| | Trama 1,0 mm | EN ISO 13936-2 |
| Resistencia al Desgarro | Urdimbre 48,5 N | EN ISO 13937-3 |
| | Trama 36,4 N | EN ISO 13937-3 |
| Solidez del Color al Frote | Seco 4-5 | EN ISO 105-X12 |
| | Mojado 4 | EN ISO 105-X12 |
| Solidez del Color a la Luz Artificial | 3-4 | EN ISO 105-B02 |
| Resistencia al Fuego | PASA | EN ISO 1021-1 |
| Resistencia al Fuego | PASA | BS 5852-1 |


Característica

- **Respeto el Medio Ambiente**

Presentación

- **Pieza:** 30/45 metros


Conservación




WASH



BLEACH



DRY



IRON



DRYCLEAN

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

